

Область применения:

Быстросхватывающий дисперсионный клей **EVOCOL E40** для склеивания папок на основе картона и бумвинила. Также применяется при фальце склейке коробок при нанесении диском для нелакированных сортов картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Низковязкая модификация **EVOCOL E40 LV** отлично подходит для высокоскоростных линий с форсунками при склейке картонных коробов.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе ПВА-ЭВА.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия для мелованных сортов картона. Клей рекомендуется для полуавтоматического оборудования по производству папок-скоросшивателей. Применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	E40: 11 - 14 сек; E40 LV: 4 - 7 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	E40: 3500 - 4500мПас; E40 LV: 1800 - 2200мПас;
Содержание сухого остатка:	48 ± 2 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4 - 6

Способ нанесения клея:

E40: диск, вал; **E40 LV:** форсунки

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течении 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже 1 °С! Оптимальная температура хранения 15-25 °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем.

Дополнительная информация: Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.

